

Ficha Técnica

MENOS - Selladora nº 626

Areas de aplicación Madera en interiores. Apta para papel de fibra de vidrio.

Características Elástica, mate, consistencia magra, fácil de lijar. Buena adherencia al soporte.

Declaración completa Greda, blanco de titanio, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, mica, talco, aceite de naranja, isoalifáticos, secantes sin plomo, ácido silícico, tierra arcillosa, aceite de limón y etanol.

Tonalidad Blanca.

Dilución SVALOS 222. Para la aplicación a pistola, SVALOS-Diluyente para pistola 293.

Aplicación En capas finas a brocha o rodillo (sin diluir), o a pistola (diluido con máx. 10%), a temperatura superior a 15º C y humedad ambiental baja. Dejar secar con buenas condiciones de luz y ventilación.

Consumo 1 lt sin diluir cubre 10-15 m², es decir, 80 ml/m²; o notablemente menos según capacidad de absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba! El espesor de cada capa seca no debe superar los 50 µm.

Limpieza Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.

Tiempo de secado A 23℃ y 50 % de humedad relativa, seca al polvo a l cabo de aprox. 3 horas; seca para lijar y aplicar la siguiente capa al cabo de 24 horas; endurecida al cabo de aprox. 6-7 días. El tiempo de secado se prolongará en caso de aplicación demasiado abundante, con temperaturas bajas o humedad ambiental elevada.

Densidad Aprox. 1,45 gr/ml.

Indicaciones Asegurar suficiente ventilación después de la aplicación.
Los paños, esponjas, polvo de lijado etc. impregnados con MENOS no seco se guardarán en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, ya que existe riesgo de autoinflamación debido a su contenido en aceites vegetales.
El producto en sí no es autoinflamable.
Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Gestión de residuos Según las disposiciones legales locales.

Presentación 0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.

Conservación En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados.

Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

MENOS - Selladora nº 626

Preparación	El soporte debe estar seco (humedad de la madera inferior al 15%), firme, limpio y libre de grasas, resinas y polvo.
Aplicación	Remover bien antes del uso. Mano de fondo fina, aplicada a brocha, rodillo o pistola, a temperatura superior a 15ºC. Después, en su caso, tendido completo con ANAVO 628. Acabado posterior con CANTO 625 o CANTO 692 (mate), o VINDO 629 (brillante).
Renovación	Las pinturas viejas no intactas deben eliminarse completamente. Aplicación igual que en madera no tratada. Las pinturas antiguas intactas se lijan superficialmente, se comprobará la compatibilidad y se aplicará directamente CANTO o VINDO diluido con 5-10%.
Indicaciones	MENOS debe aplicarse en capa fina y repartirse bien. Dejar secar bien la pintura aplicada, también en caso de aplicación a pistola. Las capas demasiado gruesas pueden prolongar el tiempo de secado y provocar fisuración en la pintura posterior. MENOS contiene poco disolvente, por lo que no puede excluirse la formación de una película superficial, que debe ser retirada antes de remover el producto. Guardar los restos en envases más pequeños. No nos responsabilizamos de posibles deficiencias en caso de aplicación sobre productos de otros fabricantes, como mala adherencia o aparición de olores molestos. No aplicar sobre masilla de silicona. MENOS con un 5% en volumen de arena de cuarzo, aplicada sobre revoque, sella manchas de suciedad del soporte (p.ej. manchas de nicotina o manchas secas de humedad). Aplicar posteriormente pintura mural DUBRON 400.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Febrero 2009

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:
KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es